

PLADUR® PA

03c01001PT - Rev. 10/2015




DESCRIÇÃO

Material em pó à base de cargas inorgânicas destinado principalmente à sujeição das placas de gesso dos sistemas Pladur® a diferentes paredes suporte, na execução de revestimentos diretos. Está devidamente preparada para misturar com água antes iniciar a obra.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- A aplicação principal da Pasta Pladur® PA é sujeitar ou adaptar as placas a diferentes paredes suporte ao executar revestimentos diretos.
- Deve utilizar-se como pasta de enchimento de buracos nas juntas entre placas com uma separação superior a 3 mm.
- Pode utilizar-se como enchimento em pequenas imperfeições ou zonas danificadas e outras reparações (reforços, etc.).
- Não é adequada para revestir placas transformadas com materiais isolantes como poliestireno ou lâ mineral. Para este tipo de placas recomendamos a utilização da Pasta Pladur® MA.
- Não é válida para nenhuma das fases do tratamento de juntas, tanto em juntas com fita como sem ela.
- Não é válida para misturar com outras pastas Pladur®.

DATOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	VALORES	COMENTÁRIOS
Cor	Branco acinzentado	
Para apastar (litros H ₂ O)	Aprox. 10 l / saco 20 kg	Variável, de acordo com a preparação para o encintado, carga ou acabamento.
Tempo de secagem	60 - 100 min.	
Condições de aplicação (temperatura / humidade)	Entre 5 °C e 35 °C <85% HR	Temperaturas e humidades relativas fora destes limites podem afetar o comportamento da pasta.
PH	Aprox. 10	
Aderência sobre placa Pladur® N / ladrillo	> 2,0 kg/cm ²	Método SATTEC, 7 dias, 20 °C. O frio e altas humidades podem alterar este valor.
Tempo de utilização da pasta (80% de fraguado)	Aprox. 45 min.	As condições climatéricas e o tempo de batadura podem acelerar ou retardar estes tempos.
Reação ao fogo	A2 - s1, d0	
Norma aplicável / certificações	EN-14496 	

RENDIMENTO APROXIMADO

 5 kg/m²

Consumo aproximado por m² de revestimento direto num suporte irregular de menos de 20 mm, sem desperdícios.

APRESENTAÇÃO

Embalagem

kg / Balde	20
Saco / Palete	64
Peso aprox. palete	1280
Outros	Sacos com duas capas de papel com película intermédia de polietileno. Paletes de madeira protegidas com película de polietileno.



03c01001PT - Rev. 10/2015

MODO DE EMPREGO

- A parede suporte onde se aplicar a pasta deve estar igualmente limpa, seca e livre de pó ou resíduos. Além disso, deve dispor de uma aderência e absorção adequadas. No caso de superfícies com pouca aderência ou muito absorventes recomenda-se a utilização de uma ponte de aderência (látex) ou regulador de absorção (imprimação) de acordo com o que corresponder.
- Ao apastar utilizar água limpa e um recipiente limpo, livre de resíduos ou restos de outras misturas. Utilizar a quantidade de água recomendada e mexer com batedor mecânico. Recomenda-se que deixe repousar a pasta obtida aproximadamente 5 minutos antes da sua aplicação.
- A execução de revestimentos com a Pasta Pladur® PA pode-se efetuar com plaina dentada (espessura máxima aplicada 1cm) ou com um punhado (espessura máxima 2cm). O diâmetro da pasta resultante de cada punhado, depois da aderência à placa, deve aproximar-se a 18 ou 20 cm.
- Se a irregularidade da parede suporte for inferior a 1cm, a pasta pode-se aplicar com plaina dentada de forma contínua ou por tiras de 10cm de largura e no máximo com 40cm de separação entre elas. Também se poderá aplicar com punhados, estes devem formar quadrículas de 40x40cm, salvo nos perímetros que formam as placas, cuja distância deve ser, no máximo, 20cm.
- Se a irregularidade da parede suporte for superior a 1cm e inferior a 2cm unicamente se aplicará através de punhados.
- Se a irregularidade da parede suporte for superior a 2cm e inferior a 6cm, aplicar-se-á com cautela uma sucessão de punhados e tiras de placa (20 cm de largura) até igualar o suporte base.
- É necessário deixar decorrer 24h antes de utilizar o revestimento, caso contrário, não se poderá assegurar a aderência completa da pasta.
- Deve-se respeitar sempre a norma vigente aplicável no território onde se efetuar a instalação.
- Atendemos as consultas sobre instalação e oferecemos suporte técnico através dos nossos telefones de Atenção ao Cliente e Assistência Técnica **+34 902 023 323** e na direção de correio eletrónico **info@pladur.com**.

PRECAUÇÕES

- Seguir-se-ão sempre as indicações contidas na sua embalagem original.
- Não se deve misturar com nenhum outro produto (gesso, colas, cimento) uma vez que, ainda que tenham um aspeto similar, possuem uma natureza química diferente e irão alterar as propriedades e o comportamento da pasta.
- Com o risco de frio intenso não se deve preparar a mistura nem ser aplicada.
- É recomendável que o lugar de aplicação disponha de uma ventilação adequada para evitar o excesso de humidade.
- Nem sempre é possível realizar um revestimento direto com pasta de adesão devido, em alguns casos, à parede suporte e noutros à própria placa que se utilizará. Por isso recomenda-se que efetue uma prova prévia de aderência para determinar se é possível a sua aplicação. Para comprovar a correta aderência é necessário deixar atuar a pasta pelo menos 24h.
- Para obter informação detalhada sobre segurança, consulte a ficha de dados de segurança do produto.

ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E CONSERVAÇÃO

- Armazenar os sacos num lugar seco e coberto, protegido da geada e da exposição direta ao sol. Manter os sacos elevados do solo para os proteger da humidade.
- A Pasta Pladur® PA tem uma caducidade de 6 meses desde a sua data de fabrico, sempre que se conservar na sua embalagem original, fechada, não deteriorada e sob as recomendações aqui indicadas.
- Humidade, frio ou calor extremos aceleram o seu envelhecimento e reduzem a sua caducidade.

Serviço de Atendimento ao Cliente
707 50 22 44

info@pladur.com
www.pladur.com



Serviços Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

O presente documento tem caráter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico de Yesos Ibéricos S.A. A PLADUR® é uma marca registada de Yesos Ibéricos, S.A. Edição Julho 2015. Esta edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

Pladur®
Torna-o realidade