

PLADUR® SYNIA

01a09001PT - Rev. 10/2015




DESCRIÇÃO

Placa de gesso laminado. Formada por uma alma de gesso **100% natural** revestida nas suas duas faces por uma lâmina de celulose especial. Dispõe de 4 bordos (longitudinais e transversais) rebaixados.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Placa especialmente indicada para utilização em tetos. Dispõe das quatro arestas com bordos afinados para obter um melhor acabamento das juntas.

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	VALORES
Cor	Face - Cinzento claro Dorso - Castanho (Kraft)
Bordo longitudinal Bordo transversal	BA (Afinado) BA (Afinado)
Profundidade do bordo transversal/longitudinal (mm)	1,55
Largura do bordo transversal/longitudinal (mm)	60
Espessura (mm)	12,5
Peso (kg/m ²) aprox.	8,2 - 8,9
Resistência à flexão (N)	Longitudinal ≥550
	Transversal ≥210
Condutividade térmica (λ) (W/mK)	≤ 0,25
Ortogonalidade transversal	0
Reação ao fogo	A2, s1-d0
Norma aplicável / certificações	EN-520 
Clasificación (según EN-520)	A

DIMENSÕES (MM)

ESPESSURA	COMPRIMENTO X LARGURA
12,5	1200x2500

Tolerâncias (de acordo com EN-520)

- **Profundidade do bordo transversal/Longitudinal:** ± 0,95 mm
- **Largura do bordo transversal/Longitudinal:** ± 20 mm
- **Comprimento:** + 0 / - 5 mm
- **Largura:** + 0 / - 4 mm
- **Espessura:** ± 0,5 mm
- **Ortogonalidade transversal:** - 3 mm

IMPRESSÃO DAS PLACAS E PALETES

- **Bordo afinado:** Nombre de la placa.
- **Dorso:** Marca CE, Logo Siniat, nome da Placa, tipo de placa de acordo com a norma, espessuras, classificação perante o fogo, data e hora de fabrico.
- **Paleta:** Nome da placa, Logo Siniat, Marca CE, tipo de placa, dimensões e paletizado, data e hora de fabrico .

Embalagem

ESPESSURA	UN / PALETE	OUTROS
12,5	50	Os lotes são suportados em apoios de madeira.

INSTALAÇÃO

- instalação dos Sistemas Pladur® com placa Synia realizar-se-á de forma semelhante à realizada com placa N, tendo em conta as seguintes particularidades:
 - A modulação do Sistema deverá realizar-se com uma distância de 400 mm entre perfis.
 - O tratamento de juntas executar-se-á ampliando a superfície em que se aplicar a pasta de juntas.
- Deve-se respeitar sempre a norma vigente aplicável no território onde se realizar a instalação.
- Atendemos as consultas sobre instalação e oferecemos suporte técnico através dos nossos telefones de Atenção ao Cliente e Assistência Técnica **+34 902 023 323** ou **+34 902 504 950** e na direção de correio eletrónico **info@pladur.com**.

PRECAUÇÕES

- As placas instaladas e não decoradas não devem ser expostas à luz solar durante tempos prolongados. O uso de uma imprimação específica para placa de gesso laminado minimiza o aparecimento de oxidações nas placas expostas a estas circunstâncias.
- Deve-se manter o recinto corretamente ventilado e evitar condensações que possam danificar as placas.
- Para obter informação detalhada sobre a sua segurança, consulte a ficha de dados de segurança do produto.



01a09001PT - Rev. 10/2015

ACABAMENTO E DECORAÇÃO

- A placa Pladur® Synia é indicada para ser acabada com a gama de pastas e fitas para juntas Pladur®. Não se deve pintar a superfície antes de realizar o tratamento de juntas. Também as pequenas reparações de danos menores que se efetuarem nela se devem efetuar com as pastas de adesão Pladur®.
- É necessário aplicar uma imprimação e deixar secar antes de pintar, texturizar ou empapelar, de modo a igualar a capacidade de absorção da placa e da massa. Devem-se seguir cuidadosamente as instruções do fabricante para a sua aplicação.
- É recomendável executar os trabalhos de decoração com a maior rapidez quando se terminarem os processos de acabamento (tratamento de juntas e parafusos) para evitar o aparecimento de oxidações na superfície da placa. Aplicar uma imprimação em toda a superfície da placa previne estas ocorrências.
- Uma ventilação adequada do recinto que favoreça a circulação de ar minimiza o aparecimento de problemas ocasionados pela humidade.
- Em caso de altos níveis de humidade ambiental poderá ser necessário o uso de desumidificadores.
- Devem-se seguir cuidadosamente as instruções do fabricante do material que se empregar como decoração.
- Para obter informação sobre os níveis de acabamento em tabiques e tetos consulte www.niveisdeacabamento.pt

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Empilhar as placas sempre na horizontal, sobre uma superfície plana e seca, ao abrigo da luz solar e da chuva num lugar não sujeito às intempéries. As paletes devem empilhar-se de modo a formarem pilhas estáveis e perfeitamente verticais.
- Para a montagem das placas recomenda-se a manipulação vertical, com o cuidado de não lhes bater com nenhum outro objeto que possa provocar danos. Para o seu transporte manual, recomenda-se que as mantenha em posição horizontal e que este seja feito, pelo menos, por duas pessoas, sempre que não se empregam meios mecânicos. Não se recomenda a manipulação de produtos, ou conjunto de produtos, que superarem, individual ou simultaneamente, os 25 kg apenas por um indivíduo. No caso de ultrapassarem os 25 kg recomenda-se uma manipulação coletiva ou mediante a ajuda de elementos mecânicos.
- Quando as placas forem transportadas por empilhadoras, os ganchos da empilhadora devem estar abertos no máximo.
- As placas podem-se cortar com uma serra para placa de gesso ou de forma manual, marcando-as com um elemento de fio cortante (cutter) e dobando-as sobre a referida marca. Recomenda-se o uso de luvas de proteção mecânica. O uso de ferramentas mecânicas requer o seguimento cuidadoso das instruções do fabricante.

Serviço de Atendimento ao Cliente
707 50 22 44

info@pladur.com
www.pladur.com



Serviços Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico de Yesos Ibéricos S.A. A PLADUR® é uma marca registada de Yesos Ibéricos, S.A. Edição Julho 2015. Esta edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

Pladur®
Torna-o realidade