



### USOS:

- Graffitis
- Esmaltes sintéticos
- Barnices
- Epoxis
- Poliuretanos
- Clorocauchos



### COMO SE UTILIZA:

#### PARA GRAFFITIS

- Potente decapante de Graffitis

#### Aplicación para Graffitis

Utilizar brocha o rodillo para su aplicación. Excelente resultado para la eliminación de Graffitis sobre superficies porosas. Para la eliminación de Graffitis en paredes, aplicar una generosa capa sobre la superficie a tratar, dejar actuar entre 8-20 min sobre los graffitis. Si la temperatura del soporte es elevada, transcurridos 5 min. aplicar más decapante sobre el anterior, para regenerar la materia activa decapante. Transcurrido estos minutos, cepillar con movimientos circulares y aclarar con agua a presión. (empezar a una distancia prudencial, sin aproximar la lanza para evitar salpicaduras del producto. Una vez retirado el grueso aproximar la lanza en ángulo de 45° a unos 20 cms) Aclarar abundantemente con agua presión, preferiblemente caliente (más de 90°). En caso necesario repetir la operación. En caso de quedar sombras o espectros de graffitis, utilizar el eliminador de sombras DECASOMBRA.

#### PARA PINTURAS Y BARNICES

- Potente decapante de Pinturas

#### Para Eliminación de pinturas y barnices:

Excelente poder decapante sobre esmaltes sintéticos, pinturas de 2 componentes, etc... Aplicar mediante espátula una gruesa capa del decapante, dejar actuar entre 8-20 min. Si antes de llegar a los 20 min, el decapante no ha arrugado la pintura, aplicar otra capa decapante sobre la anterior, para regenerar la materia activa decapante. Para pinturas o recubrimientos muy endurecidos se podrá recubrir mediante un plástico, a modo de apósito para evitar la evaporación de la materia activa decapante. Retirar el producto y la pintura decapada con un espátula y reciclar en un punto de recogida indicada para residuos de este tipo. No verter en las basuras, ni en alcantarillado. En caso necesario repetir la operación.

#### SE FABRICA EN:

- GEL (D-40)
- LIQUIDO (D-44)
- SPRAY DE 400 cc

#### Rendimiento\*:

2-5 m2/kg

\*el rendimiento es orientativo, dependiendo de la porosidad del soporte y la antigüedad de las pinturas

#### Envases:

De 1-5-25 Kgs

#### ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desechar en el medio ambiente

#### TEMPERATURAS:

- Temperatura de Almacenaje: de 5°C a 30°C
- El producto se debe aplicar sobre las superficies a una temperatura de entre 5°C y 30°C

LIMPIEZA DE ÚTILES: con Disolvente.

ALMACENAJE: 12 meses en lugar seco.

USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

#### PRECAUCIONES:

DECAGRAFI-9 es inflamable. No fumar ni comer durante su uso. Utilizar mascarilla, guantes y gafas protectoras.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: Gel  
Color: Traslúcido  
Olor: Picante

#### Elementos de la etiqueta:



Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua ó disolvente y retirar la ropa manchada. No aplicar sobre llamas o objetos incandescentes. No comer beber ni fumar durante su uso. Mantener alejado de los niños. Las aguas residuales producidas durante el decapado, deben ser recogidas, separando los sólidos. Los residuos de pinturas no tóxicas podrán ser tratados como residuos banales no necesitando aplicarles ningún tratamiento especial. En cambio los residuos de las pinturas tóxicas y con contenido en metales pesados, serán considerados residuos especiales y deberán ser tratados en un punto de reciclaje y gestión medioambiental. El agua del lavado no debe llegar al alcantarillado ni a acuíferos.

#### NOTAS LEGALES:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».